

Planatol DKT 19/10

Wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

Viskosität	ca. 10.000 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20° C)
pH-Wert	ca. 4-5 (bei 293 K)
Farbe	weiß
Film	zäh-elastisch, nicht nachklebend, transparent, thermoplastisch (rundefähig)

Anwendung

Klebebinden von allen gängigen Papierqualitäten zu Zeitschriften, Broschüren mit Umschlag oder Fälzel, Büchern und Katalogen auf Klebebindeautomaten mit natürlicher oder künstlicher Trocknung.

Planatol DKT 19/10 weist im Vergleich zu DKT 11/10 einen weicheren Film auf.

Verarbeitung

Für die Walzenbeileimung maschinenfertig eingestellt. Die Verdünnung mit Wasser ist im Bedarfsfall möglich, doch wegen der veränderten Abbinde- und Trockenzeit nicht empfehlenswert.

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit Lösungsmittel **Planatolin D** entfernen.

Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt bei Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Telefon: 08031/720-0).

HG-151-0192

S.Sch / 06.04.11