

Planatol EM 70

Wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Stärke-Mischleim, nicht kennzeichnungspflichtig.

Viskosität	ca.20.000 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20° C)
pH-Wert	ca. 8 (bei 293 K)
Farbe	weiß
Film	zäh-elastisch, opak, nicht nachklebend

Gegenüber **Planatol Elasta** weist **Planatol EM 70** einen langen Fadenzug auf.

Anwendung

Kaschieren und Kleben von unbehandeltem Papier, Karton, Leinen, Kaliko, papier- oder gewebebeschichteten Folien mit saugfähigen Trägermaterialien wie Papier, Karton, Geweben aus Naturfasern, Holz-, Span- oder Hartfaserplatten usw..

Einhängen und Ableimen bei maschineller Buchherstellung, manuelle Sortimentsarbeiten, Bodenklebung von Tüten oder Beuteln, usw.

Verarbeitung

Maschinell und manuell.

Für Walzenauftrag gebrauchsfertig eingestellt. Die Verdünnung mit Wasser ist bei Bedarf möglich, zu berücksichtigen sind dadurch bedingte veränderte Abbinde- und Trockenzeiten.

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser.

Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Tel.: 08031/720-0)

HG-064-1286

S.Sch / 30.01.08