

Eurocoll 912 SP, Eurocoll 913 SP

Wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

Viskosität:

912 SP ca. 5.000 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20°C)

913 SP ca. 3.000 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20°C)

pH-Wert 4 - 5 (bei 293 K)

Farbe weiß

Film weich, transparent, nicht nachklebend

Anwendung

Verklebung unbehandelter Papier- und Kartonoberflächen auf allen gängigen Verpackungsautomaten, Faltschachtel- und Stülpchachtelmaschinen.

Unterklappenleimung von Versandtaschen auf Maschinen von Winkler & Dünnebier.

Verarbeitung

Längs- und Querleimung (Walzen- und Düsenauftrag) auch auf schnellaufenden Maschinen.

Die Klebstoffe sind maschinenfertig eingestellt. Verdünnung mit Wasser ist im Bedarfsfall möglich, beeinflusst jedoch die Klebkraft und Trockenzeit ungünstig.

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit dem Lösungsmittel **Planatolin D** entfernen.

Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden. Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt bei Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Telefon: 08031/720-0)

HG-966-0700

S.Sch / 30.01.08

Important! Toutes nos informations, même les recommandations écrites ou verbales, sont le résultat de nos propres expériences, essais ou développements. Cependant aucune garantie ne peut être assurée par Planatol en ce qui concerne les résultats. Trop de paramètres, notamment les conditions d'utilisation de la colle et des machines, sont indépendants de notre contrôle. Merci donc de tester toute nouvelle colle sur votre propre matériel.

Important! Any instructions and recommendations given, verbal or written, are based on our personal experience, tests and research. Preliminary testing for suitability of adhesive on materials to be used is recommended. We cannot be held liable for unsatisfactory results, as adhesives and working conditions are subject to various influences which are beyond our control.

Wichtiger Hinweis! Alle Angaben, auch mündlich gegebene Empfehlungen, entsprechen unseren Erfahrungen, Prüfungen und Entwicklungsergebnissen. Prüfen Sie bitte die Eignung des Klebstoffes für Ihr Material durch Eigenversuch. Eine Verantwortlichkeit für die durch Sie zu erzielenden Ergebnisse kann nicht übernommen werden, denn Klebstoff und Klebearbeit unterliegen beim Verarbeiten verschiedenen Einflüssen, die der Kontrolle des Klebstoffherstellers entzogen sind.